SAHAND
CHEMICALS

چسب کاشی نرمال پلاس

TILE ADHESIVE THINSET GROUT

SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

09124242869 / 021-52164
Sahand_chemicals
sahand-chemicals.com
info@sahand-chemicals.com

چسب کاشی نرمال پلاس

SAHAND CHEMICALS

چسب کاشی نرمال پلاس

چسب کاشی نرمال پلاس به منظور چسباندن انواع کاشی و موزاییک، آجر و یا سنگ‌های طبیعی که قابلیت جذب آب دارند، استفاده می شود. این محصول با دارا بودن مواد معدنی و پلیمری در ساختار خود، قدرت چسبندگی بالایی دارد و تنها با افزودن آب قابل استفاده است.

ویژگی

- قدرت چسبندگی بالا
- مناسب برای کاشی‌ها و سنگ‌هایی با جذب آب بالا
- زمان کارپذیری بالا

کاربرد

نصب انواع کاشی و سرامیک با قابلیت جذب آب، موزائیک، آجر و سنگ های طبیعی

میزان مصرف

با توجه به نوع سطح زیر کار و میزان هموار بودن آن، حدود ۵ تا ۷ کیلوگرم از چسب کاشی نرمال پلاس سهند شیمی برای پوشش یک متر مربع کافی است.

آماده‌سازی سطح زیرکار

پیش از استفاده از چسب کاشی، باید سطح زیر کار کاملا تمیز، عاری از چربی، ذرات سست و گردوغبار باشد.

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی نرمال پلاس سهند شیمی، با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب توسط همزن برقی با دور آهسته مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می گیرد باید متناسب با میزان حجم چسب و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط، پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا زمانی که ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود، ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت داده و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می باشد. با استفاده از ماله دندانه دار و با ایجاد شیارهای موازی، چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

NORMAL TILE ADHESIVE

ThinSet Grout

* نکات

- پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می باشد.
- در زمان نصب کاشی دمای محیط بهتر است بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد.
- حداقل بعد از ۲۴ ساعت سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می باشد.

مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی ..... پودر
رنگ محصول ..... سفید
بسته بندی ..... پاکت ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات کاربری

نسبت اختلاط ..... حدود ۵ تا ۶ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
دمای کاربری ..... بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد
زمان باز ..... حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری ..... حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف ..... حداقل ۷ روز

مشخصات فنی

قدرت چسبندگی ..... isiri مطابق با استاندارد ۱۲۴۹۲
مقاومت چسبندگی کششی اولیه ..... ۰.۶ N/mm^2
مقاوت چسبندگی کششی بعد از حرارت ..... ۰.۶ N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی پس از غوطه وری در آب ..... ۰.۶ N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخبندان ..... ۰.۷ N/mm^2

ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری ..... یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری ..... دور از رطوبت