

HP200 CONCRETE BONDING

یکی از کاربردهای چسب بتن HP200 سهند شیمی، تهیه انواع ملات ترمیمی و تهیه ملات و بتن مقاوم به آب است که برای تهیه این ملات لازم است به میزان ۱۵ تا ۲۰٪ وزن سیمان به کار رفته در ملات، چسب بتن HP200 به آب اضافه شود. جهت تهیه ملات ترمیمی و زیر سازی، باید توجه داشت ضخامت ملات اجرا شده نباید بیشتر از ۱۵ میلیمتر باشد و برای اجرا با ضخامت بیشتر، لازم است حداقل پس از ۳ ساعت (با توجه به شرایط دمایی) لایه های بعدی اجرا شود.

نکته : ضخامت ملات نرمه کشی تهیه شده نباید بیشتر از ۴ میلیمتر باشد .



◀ مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی مایع
رنگ محصول سفید شیری
بسته بندی گالن ۵ کیلوگرمی

◀ ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری ... دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و چرخه یخبندان
دمای نگهداری +۱۰ تا +۳۰ درجه سانتی گراد

چسب بتن HP200

◀ چسب بتن HP200

چسب بتن HP200 سهند شیمی، محصولی پلیمری بر پایه رزین های دیسپرسیونی است که جهت زیر سازی، تهیه ملات، بتن مقاوم به آب و انواع بتونه، تقویت چسب های پودری کاشی و سرامیک افزایش مقاومت چسبندگی آن ها در برابر تنش های دمایی و همچنین چسباندن ملات بتنی جدید به بتن قدیمی مورد استفاده قرار میگیرد، این محصول با توجه به گستردگی موارد مصرف، دارای روش های اجرایی متفاوتی است که بسته به نوع کاربری مد نظر، قابل اجرا هستند.

◀ ویژگی

- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت کششی و خمشی
- کاهش ترک ناشی از جمع شدگی
- مقاومت بتن در برابر چرخه ذوب و یخبندان

◀ کاربرد

- چسباندن ملات بتنی جدید به بتن قدیمی
- عامل چسبندگی و تقویت ملات های مختلف
- تهیه ملات های تعمیراتی و ترمیمی
- تهیه ملات و بتن مقاوم به آب برای سطوح مختلف و زیر سازی
- تقویت چسب های پودری کاشی و سرامیک و ملات های بند کشی
- تهیه انواع بتونه

◀ میزان مصرف

با توجه به نوع کاربری محل و عملکرد، میزان مصرف این محصول متغیر است اما به طور متوسط میزان ترکیب چسب بتن HP200 سهند شیمی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد وزن سیمان به کار رفته در ملات است.

◀ آماده سازی سطح زیر کار

پیش از اجرای چسب بتن HP200، بتن قدیمی یا سطح زیر کار باید کاملا تمیز و عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

