

SLAB PLUS

TILE ADHESIVE

◀ چسب کاشی اسلب پلاس

در پروژه‌های لوکسی که اغلب از سرامیک‌های اسلب بزرگ و گران قیمت استفاده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها انتخاب چسبی مناسب، قدرتمند، انعطاف‌پذیر و با کیفیت است که بتواند فشار و وزن ناشی از سنگینی این سرامیک‌ها را به‌خوبی تحمل کند. استفاده از چسب با عملکرد ضعیف، منجر به لق شدن یا افتادن اسلب‌ها، به ویژه از روی دیوار شده و خسارت‌های مالی و حتی جانی به همراه خواهد داشت.

چسب کاشی اسلب پلاس سهند شیمی، با قدرت چسبندگی بی‌نظیر، مقاومت بالا و فرمولاسیون قدرتمند خود، بهترین راه‌حل برای استفاده در این گونه پروژه‌هاست. این چسب تک جزئی، با استاندارد چسب های کاشی پایه سیمانی بهبود یافته (C2) جهت نصب اسلب‌های سرامیک پرسلان با ابعاد بزرگتر از ۱۲۰ × ۲۴۰ سانتی‌متر، انواع سنگ و حتی نصب کاشی و سرامیک‌های پرسلان در سطوح مجهز به سیستم گرمایش از کف و یا کاشیکاری در محل‌هایی با بار ترافیک بالا، طراحی شده است. انعطاف‌پذیری و قدرت چسبندگی بی‌نظیر این محصول موجب می‌شود که در هر شرایطی نصب کاشی‌ها دوام بالا و به راحتی انجام شده و هیچ‌گونه نگرانی از افت کیفیت وجود نداشته باشد.

◀ ویژگی

- انعطاف پذیری بالا
- قدرت چسبندگی بالا
- مقاومت سایشی و فشاری بالا
- مقاومتی حرارتی بالا
- دارای استاندارد چسب های کاشی پایه سیمانی بهبود یافته (C2)

◀ کاربرد

- نصب انواع سنگ، کاشی و سرامیک اسلب با ابعاد بزرگتر از ۱۲۰ × ۲۴۰ سانتی‌متر، نصب کاشی درامکن مجهز به سیستم گرمایش از کف و کاشیکاری در محل‌هایی با ترافیکی بالا بر روی دیوار و کف و محیط‌های خشک و مرطوب .

◀ میزان مصرف

- با توجه به نوع سطح زیرکار و میزان هموار بودن آن، حدوداً ۵ تا ۷ کیلوگرم از چسب کاشی اسلب پلاس سهندشیمی، برای پوشش یک متر مربع کافی است .



چسب کاشی اسلب پلاس



◀ آماده سازی سطح زیر کار

- پیش از استفاده از چسب کاشی، باید سطح زیرکار کاملاً تمیز، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی اسلب پلاس سهندشیمی با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب توسط همزن برقی با دور آهسته مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می‌گیرد باید متناسب با میزان حجم چسب و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط، پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا زمانی که ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت داده و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می‌باشد. با استفاده از ماله دنداندار و با ایجاد شیارهای موازی چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی پودر
رنگ محصول سفید
بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات کاربردی

نسبت اختلاط ۵ تا ۶ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
دمای کاربری +۵ الی +۴۰ درجه سانتی‌گراد
زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

مشخصات فنی

قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد isiri ۱۲۴۹۲
مقاومت چسبندگی کششی اولیه ۱.۵ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت ۱.۳ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه‌وری در آب ۱.۱۵ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخبندان ۱.۰۸ N/mm²

ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری دور از رطوبت

نکات:

پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می‌باشد.
در زمان نصب کاشی دمای محیط باید بین +۵ تا +۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد. حداقل بعد از ۲۴ ساعت، سطح کاشی‌کاری شده آماده بندکشی می‌باشد.