



◀◀ چسب کاشی اسلب

هنگام نصب کاشی و سرامیک های بزرگ واسلب ها، دراماکن با بار ترافیکی بالا، نظیر پارکینگ مجتمع ها و یا مراکز تجاری، یکی از مشکلات رایج، عدم چسبندگی کافی، بین سرامیک و سطح و عدم تحمل فشار ناشی از تردد و یا وزن بالای سرامیک می باشد. در این موارد، استفاده از چسب های کاشی معمولی که قادر به ایجاد اتصال مقاوم در برابر فشار، سایش و وزن کاشی نیستند، می تواند منجر به لق و حتی جدا شدن کاشی و سرامیک ها ازکف شود.

چسب کاشی اسلب سهندشیمی، با قدرت چسبندگی و انعطاف پذیری فوق العاده، راه حل مؤثری برای این حل مشکل است. این چسب تک جزئی با بهره گیری از استاندارد چسب های کاشی پایه سیمانی بهبود یافته (C۲) و ویژگی های منحصر به فرد خود، علاوه بر ایجاد چسبندگی قوی، امکان نصب سرامیک های اسلب پسرلان را در ابعاد بزرگ (تا ۱۲۰ × ۲۴۰ سانتی متر) به راحتی فراهم می کند.

◀◀ ویژگی

- انعطاف پذیری بالا
- قدرت چسبندگی بالا
- مقاومت سایشی و فشاری بالا
- دارای استاندارد چسب های کاشی پایه سیمانی بهبود یافته (C۲)

◀◀ کاربرد

- نصب انواع سنگ، کاشی و سرامیک اسلب تا ابعاد ۱۲۰ × ۲۴۰ سانتی متر، نصب کاشی در محل های پر تردد با ترافیکی بالا بر روی دیوار و کف، در محیط های خشک و مرطوب .

◀◀ میزان مصرف

- با توجه به نوع سطح زیرکار و میزان هموار بودن آن، حدوداً ۵ تا ۷ کیلوگرم از چسب کاشی اسلب سهندشیمی، برای پوشش یک متر مربع کافی است .

◀◀ آماده سازی سطح زیرکار

- پیش از استفاده از چسب کاشی، باید سطح زیرکار کاملاً تمیز، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

◀◀ روش مصرف

- هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی اسلب سهندشیمی با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب توسط همزن برقی با دور آهسته مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می گیرد باید متناسب با میزان حجم چسب و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط، پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا زمانی که ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت داده و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می باشد. با استفاده از ماله دندانه دار و با ایجاد شیارهای موازی چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

◀◀ مشخصات فیزیکی

- حالت فیزیکی پودر
- رنگ محصول سفید
- بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

◀◀ مشخصات کاربردی

- نسبت اختلاط ۵ تا ۶ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
- دمای کاربری +۵ الی +۴۰ درجه سانتی گراد
- زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
- زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
- آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

◀◀ مشخصات فنی

- قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد ۱۲۴۹۲ isiri
- مقاومت چسبندگی کششی اولیه 1.3 N/mm^2
- مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت 1.24 N/mm^2
- مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب 1.07 N/mm^2
- مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخبندان 1 N/mm^2

◀◀ ملاحظات نگهداری

- مدت نگهداری یکسال پس از تولید
- شرایط نگهداری دور از رطوبت

نکته: پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می باشد.

در زمان نصب کاشی دمای محیط باید بین +۵ تا +۴۰ درجه سانتی گراد باشد. حداقل بعد از ۲۴ ساعت، سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می باشد.