

NORMAL PLUS TILE ADHESIVE

Thin Set Grout



چسب کاشی نرمال پلاس

چسب کاشی نرمال پلاس

چسب کاشی نرمال پلاس سهند شیمی، انتخابی اقتصادی برای نصب سرامیک‌های دارای جذب آب، بر روی کف و دیوار می باشد. همچنین جهت نصب سرامیک‌های پرسلان با ابعاد کوچک، بر روی کف، عملکرد بسیار خوبی داشته و با بهره گیری از فرمولاسیون ویژه خود، چسبندگی بالایی را در سطوح مختلف فراهم می‌آورد.

ویژگی

- قدرت چسبندگی بالا
- زمان کارپذیری بالا
- قیمت مقرون به صرفه
- شانه‌خوری مطلوب و یکنواخت

کاربرد

نصب انواع کاشی و سرامیک با جذب آب کم بر روی کف و دیوار در محیط های داخلی و خارجی .

میزان مصرف

با توجه به نوع سطح زیرکار و میزان هموار بودن آن، حدوداً ۵ تا ۷ کیلوگرم از چسب کاشی نرمال پلاس سهندشیمی، برای پوشش یک متر مربع کافی است .

آماده سازی سطح زیرکار

پیش از استفاده از چسب کاشی، باید سطح زیرکار کاملاً تمیز، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی نرمال پلاس سهندشیمی با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب توسط همزن برقی با دور آهسته مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می‌گیرد باید متناسب با میزان حجم چسب و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط، پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا زمانی که ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت داده و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می باشد. با استفاده از ماله دنداندار و با ایجاد شیارهای موازی چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.



* نکات

- پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می باشد.
- در زمان نصب کاشی محیط بهتر است بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد.
- حداقل بعد از ۲۴ ساعت سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می باشد.

مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی پودر
رنگ محصول سفید
بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات کاربردی

نسبت اختلاط ۵ تا ۶ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
دمای کاربری بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد
زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

مشخصات فنی

قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد isiri ۱۲۴۹۲
مقاومت چسبندگی کششی اولیه ۰.۶ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت ۰.۵ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب ۰.۶ N/mm²
مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخبندان ۰.۵ N/mm²

ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری دور از رطوبت

