

NORMAL
Tile Adhesive

چسب کاشی نرمال



«روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی نرمال سهند شیمی با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب توسط همزن برقی با دور آهسته مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می‌گیرد باید متناسب با میزان حجم چسب و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا زمانی که ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت داده و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می‌باشد. با استفاده از ماله دندانه دار و با ایجاد شیارهای موازی چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

* نکات

- پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می‌باشد.
- در زمان نصب کاشی دمای محیط باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. حداقل بعد از ۲۴ ساعت، سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می‌باشد.

«چسب کاشی نرمال

اگر برای کاشیکاری نیاز به چسب های اقتصادی دارید که علاوه بر دارا بودن کیفیت مناسب و استاندارد، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد به شماچسب کاشی نرمال سهند شیمی را پیشنهاد می‌دهیم، این چسب برای چسباندن انواع کاشی و سرامیک های با قابلیت جذب آب در کف استفاده می‌شود .

«ویژگی

- قدرت چسبندگی بالا
- زمان کارپذیری مناسب برای اجرای دقیق
- اقتصادی و مقرون به صرفه

«کاربرد

نصب انواع کاشی و سرامیک با قابلیت جذب آب بالا، انواع موزائیک بر روی کف و دیوار .

«میزان مصرف

با توجه به نوع سطح زیرکار و میزان هموار بودن آن، حدوداً ۵ تا ۷ کیلوگرم از چسب کاشی نرمال سهند شیمی، برای پوشش یک متر مربع کافی است .

«آماده سازی سطح زیر کار

پیش از استفاده از چسب کاشی، باید سطح زیرکار کاملاً تمیز، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

«مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی پودر
رنگ محصول سفید
بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

«مشخصات کاربردی

نسبت اختلاط ۵ تا ۶ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
دمای کاربری ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتی گراد
زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

«مشخصات فنی

قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد isiri ۱۲۴۹۲
مقاومت چسبندگی کششی اولیه 0.5 N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت 0.5 N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب 0.5 N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخبندان 0.5 N/mm^2

«ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری دور از رطوبت

